

ПРИМЕРЫ ТРАНСФЕРОВ

Условия для
переноса

Температура:
180°C

Время:
15 секунд

Давление :
4 bar

Бумага отделяется
после остывания

ТРАНСФЕРЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ТРАНСФЕР ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

КЛЕЙ	TEXIFLOCK E-FF	[32-34]	[100° -120°C] 90" – 60"
ЗАЩИТА ОТ РАСТЕКАНИЯ	AQUA WHITE +30% 96.125 ARGENTO NO LEAFING	[32-55]	[100° -120°C] 90" – 60"
БЕЛЫЙ ФОН	AQUA WHITE	[34-55]	[100° -120°C] 90" – 60"
ГРАФИКА	AQUA BASE or TRASPARENT + 5% TEXILAC COLORANTI or ECOTEX P P	[34-90]	[100° -120°C] 90" – 60"

ПОЛИЭСТЕР

ПОДЛОЖКА

КРАСКА

СЕТКА
(Th/cm)

СУШКА

